

FICHE PRODUIT

BERING S3 CI

Réf. de prod. 25312-000
Cat. de sécurité S3 WR CI
Pointures 39 - 47
Poids (Pt. 42) 900 g
Forme C
Largeur de la chaussure 12

Description du modèle: Chaussure au mollet, en cuir fleur hydrofuge, couleur noir, doublure en tissu, antistatique, antichoc, anti-glissement, avec semelle anti-perforation, non métallique **APT Plate**.

Plus: Protection contre le froid en **THINSULATE® 600g**, coussin en gel **SHOCK DISSIPATOR®** dans le talon, semelle **EXTREME** avec 3 mélanges différents de TPU pour vous garantir les standards les plus hauts de confort, durée et protection. **Coutures sigillées.** Semelle de propreté **THERMIC INSOLE** amovible, antistatique, à élevée isolation, revêtue en tissu.

Emplois suggérés: Suggéré pour des milieus froid.

Précaution et entretien de la chaussure: Il faut les tenir toujours propres en traitant régulièrement le cuir avec une crème appropriée, pas agressive. Sécher dans un lieu aéré, en dehors des sources de chaleur. Eviter les produits chimiques agressifs, agents organiques, assis forts ou températures extrêmes. Eviter la complète immersion en eau de mer, boue, chaux hydrate ou ciment mélangé avec l'eau.



MATERIAUX

SPECIFICATION TECHNIQUES DE SECURITE

		Parag. EN ISO 20345	Description	Unité de mesure	Résultat obtenu	Requise
Chaussure complète	Protection des doigts: embout non-métallique TOP RETURN résistante: au choc de 200 J et à la compression de 1500 Kg	5.3.2.3	Résistance au choc (hauteur libre après choc)	mm	16,2	≥ 14
		5.3.2.4	Résistance à la compression (hauteur libre après compression)	mm	15,5	≥ 14
	Semelle anti-perforation: non métallique, amagnétique, résistante à la perforation	6.2.1	Résistance à la perforation	N	1400	≥ 1100
	Chaussure antistatique: fond avec capacité de dissipation des charges électrostatiques.	6.2.2.2	Résistance électrique - en lieu humide	MΩ	22	≥ 0.1
			- en lieu sec	MΩ	540	≤ 1000
Isolement du froid avec doublure calorifuge	6.2.3.2	Isolement du froid (décrément température après 30' à -17 °C)	°C	8,5	≤ 10	
	Valeur Cofra	Isolement du froid (décrément température après 60' à -30 °C)	°C	≤10		
Tige	Système antichoc: polyuréthane basse densité et profile du talon	6.2.4	Absorption du choc au talon	J	> 29	≥ 20
	Cuir fleur, hydrofuge, couleur noir épaisseur 2,0 mm	5.4.6	Perméabilité à la vapeur d'eau	mg/cmq h	> 2,3	≥ 0,8
			Coefficient de perméabilité	mg/cmq	> 26,7	> 15
Doublure	Tissu, respirant, résistante à l'abrasion, couleur noir épaisseur 1,2 mm	6.3.1	Résistance à l'eau	minute	> 60	< 60
		5.5.3	Perméabilité à la vapeur d'eau	mg/cmq h	> 5	≥ 2
Semelle/marche	En polyuréthane/TPU antistatique bidensité, injecté directement sur la tige		Coefficient de perméabilité	mg/cmq	> 42	≥ 20
		5.8.3	Résistance à l'abrasion (perte de volume)	mm ³	50	≤ 150
	Semelle extérieure: TPU antiglissement, résistante à l'abrasion, aux huiles minérales et aux acides faibles	5.8.4	Résistance aux flexions (élargissement coupe)	mm	0	≤ 4
		Valeur Cofra	Résistance aux flexions (élargissement coupe) à -30 °C	mm	0	
Semelle intérieure: noir, basse densité, confortable et antichoc	5.8.6	Résistance au détachement semelle extérieure / semelle intérieure	N/mm	> 5	≥ 4	
	5.8.7	Résistance aux hydrocarbures (variation volume ΔV)	%	- 0,5	≤ + 12	
	ENV 13287	Coefficient d'adhérence de la semelle extérieure	----	0,18	≥ 0,15	